

КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ СУПЕРБЕЛАЯ PROРЕМОНТТ

- Для внутренних работ
- Акриловая основа, латексная
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью и умеренной эксплуатационной нагрузкой. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Краска водно-дисперсионная интерьерная влагостойкая. Готова к применению. Образует ровное матовое покрытие высокой белизны. Имеет хорошую адгезию к основанию. Экологичная, обладает хорошей укрывистостью и легкостью нанесения. Допускает протирку влажной тканью. Быстро сохнет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре выше +8°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при температуре 20°C и относительной влажности 70%	Между слоями – 1 ч Полное высыхание – 2 ч Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности воздуха увеличивается.
РАСХОД	При однослойном покрытии: 130-150 г/м ² в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
МАССА НЕТТО	3 кг, 6,5 кг, 14 кг
СОСТАВ	Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной дисперсии синтетического акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»