

## Краска ФАКТУРНАЯ ЛАКРА PROF IT

- Для внутренних и наружных работ
- Акриловая основа
- Высокая стойкость к эксплуатационным нагрузкам
- Отличная атмосферостойкость, влагостойкость
- Подходит для моделирования
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видах минеральных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров).
СВОЙСТВА	Краска представляет собой вязкую однородную массу. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью. Возможно последующее нанесение водно-дисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или шпателем в зависимости от требуемой структуры покрытия. Наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не менее 12°C и влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода. Беречь от воздействия воды в течение первых суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, шпатель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% Время корректировки фактуры: в течение 1 часа. Время высыхания до потери подвижности: 2-6 часов. Время полного высыхания: 24 часа.
РАСХОД ХРАНЕНИЕ	Полный набор твердости и прочности происходит в течение 7-10 суток. 0,7-1 м <sup>2</sup> /кг. Гарантийный срок хранения/срок годности – 2 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный Краски базы А и С - компьютерная колеровка PARADE (машинным) способом или вручную универсальными колерами.
МАССА НЕТТО СОСТАВ	База А - 9кг, 18кг; база С - 8кг, 15кг. Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор, гидроксипропилцеллюлоза, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»