

## КРАСКА ФАСАДНАЯ PROREMONTT

- Для внутренних и наружных работ
- Акриловая основа
- Морозостойкая
- Атмосферостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами

НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски фасадов, а также внутренних стен в помещениях. Наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и другие минеральные поверхности.
СВОЙСТВА	Краска фасадная водно-дисперсионная акриловая. Готовая к применению. Образует ровное матовое атмосферостойкое покрытие. Обладает хорошей укрывистостью, легкостью нанесения, прочным сцеплением с основанием. За счет высокой паропроницаемости позволяет поверхности "дышать". Выдерживает перепады температур. Быстро сохнет.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой. Непрочные и осыпающиеся старые покрытия, меловую побелку удалить, зашпатлевать трещины, и неровности. Глянцевые поверхности (старая масляная краска и эмаль) обработать мелкой шкуркой и очистить от пыли. Перед нанесением краски поверхность загрунтовать водно-дисперсионным грунтом.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. При необходимости допускается разбавление водой до 5% от массы краски. Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Краску применять при температуре выше +8°C и относительной влажности воздуха менее 75%. Колеровать водными или универсальными колеровочными пастами. Не смешивать с другими типами красок и растворителей. Инструмент очистить водой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Между слоями – 1 ч Полное высыхание – 2 ч
при температуре 20°C и относительной влажности 70%	Время высыхания при снижении температуры и повышении относительной влажности воздуха увеличивается.
РАСХОД	При однослойном покрытии: 150 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения – 1,5 года в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
МАССА НЕТТО	3 кг, 6,5 кг, 14 кг, 40кг
СОСТАВ	Суспензия диоксида титана и наполнителей в водной дисперсии синтетического акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»