

Шпатлевка ЛАТЕКСНАЯ ЛАКРА

Для сухих помещений

- Для внутренних работ
- Сплошное шпатлевание от 0,5мм до 1мм
- Под окраску и оклейку легкими обоями
- Прекрасная адгезия к основанию, пластичность и малая усадка
- Отлично шлифуется
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для финишного (менее1мм) выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений. Используется по бетонным, асбоцементным и оштукатуренным поверхностям, в том числе заделки стыков и щелей гипсокартонных листов с применением армирующих материалов, затирки трещин и проведения подготовительных работ под различные виды внутренних малярных работ и оклейку обоев.
СВОЙСТВА	Высококачественная, готовая к применению, шпатлевка на основе водной дисперсии акрилового латекса, имеет высокую адгезию к основанию и малую усадку. После высыхания отлично шлифуется. Содержит фунгицидные добавки, препятствующие появлению грибков.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед шпатлеванием поверхность механически очистить от старой отслоившейся краски, грязи и пыли. Пылящие и сильно впитывающие поверхности предварительно обработать акриловым водно-дисперсионным грунтом ТМ ЛАКРА.
НАНЕСЕНИЕ	Шпатлевку перемешать. Наносить шпателем слоем не более 1 мм на чистую сухую поверхность. При необходимости нанесения второго слоя, шпатлевку прогрунтовать. При необходимости выравнивания более глубоких неровностей использовать Финишную выравнивающую шпатлевку ЛАКРА. Высохшее покрытие шлифовать до гладкости. После шлифовки рекомендуется загрунтовать поверхность акриловой грунтовкой ЛАКРА. После высыхания грунтовки поверхность готова к окраске или оклейке обоями. Применять при температуре не ниже +8°С и влажности воздуха не более 70%. Инструмент очищать водой. Засохшую шпатлевку удалить механически.
ИНСТРУМЕНТ	Шпатель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Каждого слоя толщиной 1мм при температуре 20°С и относительной влажности 50% до сухого на ощупь состояния – не менее 2ч; до повторного нанесения – 4-6ч.
РАСХОД	При сплошном шпатлевании слоем 1мм не более 1,7 кг/м ² .
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 1,5 года. Хранить при температуре от 5°С до 35°С в плотно закрытой таре. Допускается транспортировка при температуре до -40°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более 1 месяца при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает свои потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	1,5кг; 3кг; 15кг;16кг.
СОСТАВ	Карбоксиметилцеллюлоза, мел, вода, консервант, латекс, поверхностно-активные вещества, сода, фунгицид, этиленгликоль, пластификатор.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «Стройторг+», Россия