

Штукатурка СТРУКТУРНАЯ ЛАКРА PROF IT короед

- Для внутренних и наружных работ
- Атмосферостойкая, влагостойкая, паропроницаемая
- Высокая твердость и износостойчивость
- Стойкая к мытью
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с характерной структурой в виде канавок и желобков. Образует на поверхности рельеф, напоминающий следы короеда на стволе дерева. Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и умеренным эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Размер гранул ~ 2 мм. Допускает мытье окрашенной поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия, на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя адгезионного грунта ЛАКРА PROFIT.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул ~ 2 мм). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями. Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Белый, база А. Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
ИНСТРУМЕНТ	Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70%: Просыхание - 48 ч. Полный набор прочности – 10 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения.
РАСХОД	2,0-3,0 кг/м ² (толщина наносимого слоя равна размеру зерна 2 мм).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	25кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»