

## Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЛАКРА PROF IT BLACK чёрная

- Для внутренних работ
- Готовый насыщенный чёрный цвет в интерьере
- Бары, рестораны, пабы, фотостудии, гостиные, спальни, кабинеты
- Прочное глубококоматовое паропроницаемое покрытие
- Моющаяся - устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300
- Мытьё губкой с моющим средством устраняет «эффект письма», не образуется разводов, покрытие не лоснится
- Высокие декоративный свойства
- Прочное сцепление с основанием
- Отличная укрывистость
- Экономичный расход 1 кг ~ 12 м<sup>2</sup>.
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| НАЗНАЧЕНИЕ<br>ТИП ПОВЕРХНОСТИ | <p>Краска водно-дисперсионная акриловая специальная – готовая к применению высокоукрывистая чёрная краска для стен и потолков внутри сухих помещений с высокими эксплуатационными нагрузками. Образует глубококоматовое декоративное покрытие, выдерживающее влажную уборку. Стойкость к мокрому истиранию 2 класс по DIN EN 13300. Идеальна для отделки ресторанов, пабов, фотостудий, холлов, коридоров, спален, гостиных, кабинетов, гардеробных и т.п. Обладает превосходными малярными свойствами и укрывистостью. Имеет высокую паропроницаемость покрытия.</p> <p>Для внутренних работ по окраске всех типов минеральных поверхностей (включая ранее окрашенные): бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, штукатурка и пр., а также фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и деревянных поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).</p> |
| СВОЙСТВА                      | <p>Акриловая чёрная глубококоматовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, высокой укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.</p>  |
| ПОДГОТОВКА<br>ПОВЕРХНОСТИ     | <p>Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность. Если поверхность окрашена масляной краской или эмалью, ее следует обработать шкуркой до шероховатости, затем удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), необходимо обработать грунтовкой. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.</p>  |
| НАНЕСЕНИЕ                     | <p>Перемешать перед использованием. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии или предварительно смешайте разные партии в одной емкости. При необходимости разбавить водой до удобной в работе вязкости. Наносить 2 слоя кистью, валиком или распылителем.</p>  |
| ИНСТРУМЕНТ                    | <p>Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.</p>  |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ               | <p>Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч, межслойная сушка – 1 ч, полное высыхание – 2 ч.</p>  |

Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Стойкость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300, достигается через 2 недели при температуре (20±2)°С и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения: 10°С при влажности воздуха не более 80%. Разбавитель: вода. Максимальное разведение водой: 10% (по массе).

|                |   |
|----------------|---|
| РАСХОД         | Расход (на однослойное покрытие): 1 кг ~ 12 м <sup>2</sup> .  |
| ХРАНЕНИЕ       | Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°С до 35°С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°С – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства. |
| ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА | Чёрный  |
| ФАСОВКА        | 3кг; 6кг; 12кг  |
| СОСТАВ         | Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, сажевый пигмент, вода, этиленгликоль, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).  |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ   | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»  |