

Штукатурка СТРУКТУРНАЯ ЛАКРА PROF IT камешковая

- Для внутренних и наружных работ
- Ярко выраженный эффект зернистости
- Атмосферостойкая, влагостойкая, паропроницаемая
- Высокая твердость и износостойчивость
- Стойкая к мытью
- Морозостойкая
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или водными колерами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Для декоративной отделки поверхностей внутри и снаружи помещений.
СВОЙСТВА	Готовая к применению декоративная штукатурка повышенной белизны на основе водной акриловой дисперсии с равномерно зернистой структурой. Скрывает небольшие неровности основания. Легко наносится. Образующий рельеф получается плавным и приятным на ощупь. Создает прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и эксплуатационным нагрузкам. Обладает отличной адгезией к поверхностям из бетона, камня, гипса, цемента, кирпича, ДСП, ДВП. Не содержит растворителей, без запаха. Допускает мытье окрашенной поверхности.
РАЗМЕР ЗЕРНА	1,5мм; 2мм.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Отслаивающийся непрочный слой следует удалить. Щели, впадины и выбоины зашпатлевать. Запыленную поверхность необходимо очистить от пыли и обработать водно-дисперсионной грунтовкой ЛАКРА. Наносить при температуре не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Для улучшения адгезии покрытия на гладкие основания, а также на ДСП и ДВП рекомендуется предварительно нанести 1-2 слоя адгезионного грунта ЛАКРАPROFIT.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением штукатурку тщательно перемешать. Не разбавлять. Наносить равномерно стальной кельмой, удаляя излишки штукатурки (при этом толщина слоя примерно должна быть равна размеру крупных гранул). Декоративную штукатурку можно начинать структурировать через 10 минут после нанесения. В зависимости от предполагаемой структуры следует равномерно растирать пластиковой кельмой круговыми, вертикальными или хаотичными движениями. Открытое время для моделирования рисунка – 20 минут. Инструмент необходимо периодически мыть. Очистка инструмента – вода. Во избежание стыков большие площади обрабатывать за один проход продуктом одной партии. Оптимально, когда один человек наносит и выравнивает штукатурку, а другой следом структурирует покрытие. При обработке одним человеком покрытие нанести на небольшую площадь, структурировать, затем перейти к нанесению на следующий фрагмент поверхности, работая методом «мокрое в мокрое».
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Белый, база А. Компьютерная (машинная) по системе PARADE или ручная колерами PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
ИНСТРУМЕНТ	Стальная кельма, шпатель, пластиковая кельма.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре 20°C и относительной влажности 70%: Высыхание - 48 ч. Полный набор прочности – 10 суток. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых двух дней после нанесения.
РАСХОД	2,0-6,0 кг/м ² (точный расход зависит от размера зерна, типа поверхности, ее неровности, пористости и смачиваемости).
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения/срок годности – 3 года со дня изготовления. Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Выдерживает 5 циклов замораживания до минус 35°C. После размораживания при комнатной температуре и тщательного перемешивания восстанавливает потребительские свойства.
МАССА НЕТТО	25кг.

СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»