

Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ

Эффективное средство для удаления грибковых поражений и окрасок

- Для внутренних и наружных работ
- Эффективно отбеливает древесину, улучшает ее внешний вид
- Удаляет окраску, налет, вызываемые деревоокрашивающими грибами плесени и синевы
- Не препятствует последующей окраске и склеиванию

НАЗНАЧЕНИЕ	Для очистки внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП перед последующей окраской.
СВОЙСТВА	Эффективное действующее средство для уничтожения грибковых поражений на поверхности древесины, удаления окрасок, вызываемых деревоокрашивающими грибами синевы, плесени. Очищает плесень с окрашенных деревянных поверхностей. Быстро и эффективно осветляет древесину, придает потемневшим от времени поверхностям естественный цвет свежей древесины. Не препятствует дальнейшей окраске и склеиванию. В зависимости от степени поражения поверхности состав наносится один или несколько раз до полного очищения.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше +5°C.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить кистью или распылителем, не содержащим металлических частей, до осветления или полного удаления загрязнения или нежелательной окраски. Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.6 путем кратковременного погружения деревянных деталей в ванну со средством. Детали должны пройти полную механическую обработку. Пропитку проводят в специальных емкостях из коррозионно-устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла должен быть на 100мм выше уровня деталей. Температура средства - не ниже 20°C. Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми во избежание испарения растворителя. После взаимодействия с пораженной древесиной состав разлагается на соль и воду. Перед последующим нанесением водно-дисперсионных лаков и красок древесину, обработанную Здоровый Дом Отбеливатель, необходимо тщательно промыть водой и просушить.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При отсутствии прямого солнечного света, при +20°C, отн. влажности 60-70%: 2ч возможно последующее окрашивание: 24ч
РАСХОД	Пиленая древесина – 250-300г/м ² Строганая древесина – 125-150 г/м ²
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла, в прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 6 месяцев со дня изготовления при температуре не выше +35°C. Допускается неоднократное замораживание продукта. Разлагается при контакте с черными металлами.
СОСТАВ	Водный раствор на основе соединений хлора и специальных добавок.
ФАСОВКА	1л, 5л, 10л.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ НАНОБИОХИМ»