

Краска ФАКТУРНАЯ ЛАКРА

Скрывает небольшие дефекты

- Для внутренних и наружных работ
- Прочное влагостойкое, паропроницаемое покрытие
- Атмосферостойкая
- Стойкая к умеренным эксплуатационным нагрузкам, к мытью
- Морозостойкая
- Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Предназначена для получения декоративного рельефного покрытия на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и др. видах минеральных поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ. Особо рекомендуется для мест с повышенной эксплуатационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров).
СВОЙСТВА	Краска представляет собой белую вязкую однородную массу. Удобна в нанесении, легка в обработке, имеет высокую адгезию к основанию. После высыхания краска образует декоративное рельефное покрытие, скрывающие мелкие дефекты стен. Отличается высокой твердостью и атмосферостойкостью. Возможно последующее нанесение водно-дисперсионной краски другого цвета на высохшее фактурное покрытие. Готова к применению.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность механически очистить от старой отслаивающейся краски, грязи и пыли. Перед нанесением краски загрунтовать поверхность водно-дисперсионной грунтовкой. Трещины, выбоины и неровности зашпатлевать и загрунтовать.
НАНЕСЕНИЕ	Перед нанесением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или шпателем в зависимости от требуемой структуры покрытия. Наносить при температуре окружающего воздуха и поверхности не ниже 12°C и влажности воздуха не более 80%. Очистка инструмента – вода. Беречь от воздействия воды в течение первых суток после нанесения.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, шпатель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 65% Время корректировки фактуры: в течение 1 часа. Время высыхания до потери подвижности: 2-6 часов. Время полного высыхания: 24 часа.
РАСХОД	Полный набор твердости и прочности происходит в течение 7-10 суток. 0,7-1м ² /кг.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от 5° до 35°C. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания будет не более 5. В случае замораживания краску оттаивают при комнатной температуре и тщательно перемешивают до получения однородной массы.
ЦВЕТ/ КОЛЕРОВКА	Белый. Колеровка водными или универсальными колеровочными пастами (не более 5%).
МАССА НЕТТО	9кг; 18кг.
СОСТАВ	Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, мел, молотый мрамор, гидроксипропилцеллюлоза, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»