

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ ЛАКРА PROF IT BLACK чёрная

- Для внутренних работ
- Готовый насыщенный чёрный цвет в интерьере
- Бары, рестораны, пабы, фотостудии, гостиные, спальни, кабинеты
- Прочное глубококоматовое паропроницаемое покрытие
- Моющаяся - устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300
- Мытьё губкой с моющим средством устраняет «эффект письма», не образуется разводов, покрытие не лоснится
- Высокие декоративный свойства
- Прочное сцепление с основанием
- Отличная укрывистость
- Экономичный расход 1 кг ~ 12 м².
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ ТИП ПОВЕРХНОСТИ	<p>Краска водно-дисперсионная акриловая специальная – готовая к применению высокоукрывистая чёрная краска для стен и потолков внутри сухих помещений с высокими эксплуатационными нагрузками. Образует глубококоматовое декоративное покрытие, выдерживающее влажную уборку. Стойкость к мокрому истиранию 2 класс по DIN EN 13300. Идеальна для отделки ресторанов, пабов, фотостудий, холлов, коридоров, спален, гостиных, кабинетов, гардеробных и т.п. Обладает превосходными малярными свойствами и укрывистостью. Имеет высокую паропроницаемость покрытия.</p> <p>Для внутренних работ по окраске всех типов минеральных поверхностей (включая ранее окрашенные): бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, штукатурка и пр., а также фанеры, ДВП, ДСП, ОСП и деревянных поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).</p>
СВОЙСТВА	<p>Акриловая чёрная глубококоматовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к влажному истиранию: 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, высокой укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.</p>
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	<p>Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочно держащегося покрытия, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность. Если поверхность окрашена масляной краской или эмалью, ее следует обработать шкуркой до шероховатости, затем удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), необходимо обработать грунтовкой. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.</p>
НАНЕСЕНИЕ	<p>Перемешать перед использованием. Во избежание различий в оттенке рекомендуется использовать краску одной партии или предварительно смешайте разные партии в одной емкости. При необходимости разбавить водой до удобной в работе вязкости. Наносить 2 слоя кистью, валиком или распылителем.</p>

ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч, межслойная сушка – 1 ч, полное высыхание – 2 ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Стойкость к мокрому истиранию: 2 класс по DIN EN 13300, достигается через 2 недели при температуре (20±2)°C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения: 10°C при влажности воздуха не более 80%. Разбавитель: вода. Максимальное разведение водой: 10% (по массе).
РАСХОД	Расход (на однослойное покрытие): 1 кг ~ 12 м ² .
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	Чёрный
ФАСОВКА	3кг; 6 кг; 14кг
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, микронизированный мрамор, сажевый пигмент, вода, этиленгликоль, целевые добавки (смачиватель, диспергатор, консервант, пеногасители, модификаторы реологии).
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»