

Декоративная штукатурка

ТРАВЕРТИНО

Эффект камня Травертин и бетона

- Долговечная
- Моющаяся
- Суперпрочная
- Колеровка ручная и машинная
- Сертифицирована для детских и лечебных учреждений



| | |
|------------------------|--|
| ОПИСАНИЕ | Декоративная водно-дисперсионная фактурная штукатурка, имитирующая эффекты натурального природного камня Травертин, бетона, римской кладки, карты мира и множество других. Образует долговечное воздухопроницаемое прочное покрытие с характерной фактурой. Обладает стойкостью к атмосферным воздействиям, к механическим воздействиям и мытью. Имеет небольшой расход, легкая в нанесении. Экологичная, не содержит органических растворителей, практически без запаха. Готова к применению. Защитно-декоративный финишный лак ЛАКРА ДЕКОР, заколерованный в разные оттенки, выделит и подчеркнет рельеф и красоту покрытия, а также защитит от загрязнения. |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Используется при внутренних и наружных работах для любых видов минеральных новых или ранее окрашенных поверхностей (кроме полов), в том числе с повышенными эксплуатационными нагрузками: бетон, минеральные штукатурки, гипс, гипсокартон, камень, цемент, кирпич, ДСП, ДВП и другие. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Обрабатываемые поверхности должны быть прочными, ровными, чистыми и сухими. Старые лакокрасочные материалы, отслаивающиеся и непрочно держащиеся слои удалить. Поверхности зашпатлевать, отшлифовать, удалить образовавшуюся пыль, затем обработать акриловой грунтовкой глубокого проникновения ЛАКРА или ЛАКРА PROF IT. |
| НАНЕСЕНИЕ | Обязательно пробное выкрашивание! Во избежание отличий в оттенках используйте продукт одной партии или смешайте разные партии в одной емкости. Не является претензией неполное совпадение оттенков цвета готового покрытия и образца. Тщательно перемешать. Не разбавлять. При нанесении следить за чистотой малярного инструмента. 1-й слой: С помощью венецианской кельмы нанести один тонкий равномерный слой в толщину зерна. 2-й слой: После высыхания первого слоя нанести второй слой в технике желаемого эффекта. Для эффекта «Травертин» второй слой нанести по направлению рисунка, примерно через 5 минут, не дожидаясь полного высыхания, краем кельмы или шпателем сделать продеры, имитирующие камень травертин. После создания рисунка покрытие загладить кельмой, уплотняя материал. Для эффекта «Карта мира» второй слой нанести островами, после создания рисунка покрытие загладить кельмой, уплотняя материал. Для подчеркивания фактуры и повышения влагостойкости рекомендуется после полного высыхания нанести защитно-декоративный лак ЛАКРА ДЕКОР. |
| ИНСТРУМЕНТ | Венецианская кельма, шпатель. |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: между слоями – 6 ч; полное – 24 ч, защищать от влаги - 2-3 дня после нанесения, окончательный набор прочности (устойчивость к влажной уборке) – 2 недели. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. |
| РАСХОД | Расход (на 2 слоя) ~ 1,0-1,8 кг/м ² . Точный расход определяется пробным нанесением на объекте и зависит от толщины слоя, эффекта, техники нанесения, типа поверхности и степени ее подготовки. |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре 24 |

месяца со дня изготовления. Допускается транспортировка при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более 1 месяца при условии, что циклов замораживания/оттаивания будет не более 5.

| | |
|------------------|---|
| ЦВЕТ / КОЛЕРОВКА | Компьютерная (машинная) по системе PARADE или универсальными колерными пастами ЛАКРА не более 5% по массе |
| СОСТАВ | Водная акриловая дисперсия, диоксид титана, вода, специальные наполнители, функциональные добавки. |
| ФАСОВКА | 5кг/15 кг |