

# Средство для древесины ЗДОРОВЫЙ ДОМ АНТИПЛЕСЕНЬ

Радикальное средство для уничтожения грибка

- Для внутренних и наружных работ
- Быстро и эффективно уничтожает грибки плесени, гнили, синевы
- Надежно защищает от грибков и насекомых-вредителей на срок до 45 лет
- Подходит для обработки свежеспиленных лесоматериалов на период сушки и транспортировки
- Не окрашивает древесину, не препятствует последующей окраске и склеиванию

НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних и наружных деревянных поверхностей: фасадов домов, срубов, садовых строений, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП в условиях, исключающих прямое попадание воды.
СВОЙСТВА	Радикальное средство для уничтожения плесени, синевы, гнили на деревянных поверхностях. Стерилизует древесину и обеспечивает длительную профилактическую защиту поверхностей от поражения грибками и насекомыми-вредителями. Хорошо проникает во влажную древесину, подходит для временной защиты свежеспиленных лесоматериалов от синевы и плесени на период атмосферной сушки или транспортировки. Прозрачная бесцветная жидкость без запаха, не изменяет цвета и текстуры обрабатываемой поверхности, не препятствует дальнейшей окраске и склеиванию. Средство экологически безопасное, не выделяет в окружающую среду вредных веществ, не повышает гигроскопичности древесины. Срок биозащитной эффективности в отсутствие вымывания: при трехкратном нанесении на поверхность - до 40-45 лет; для временной защиты на период атмосферной сушки или транспортировки свежеспиленных пиломатериалов до 6мес.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть чистой, не обработанной пленкообразующими и водоотталкивающими материалами. Температура окружающей среды - выше +5°С.
НАНЕСЕНИЕ	Наносить на поверхность кистью или распылителем 1-3 слоя. Возможна обработка древесины по ГОСТ 20022.6 путем кратковременного погружения деревянных деталей в ванну со средством. Детали должны пройти полную механическую обработку. Пропитку проводят в специальных емкостях из коррозионно-устойчивых материалов. Уровень средства в течение всего цикла должен быть на 100мм выше уровня деталей. Температура средства - не ниже 20°С. Емкости при подогреве средства и пропитке держать закрытыми во избежание испарения растворителя. Избегать попадания раствора на стекло (может потерять прозрачность). Перед последующими нанесением водно-дисперсионных лаков и красок древесину, обработанную Здоровый Дом Антиплесень, необходимо тщательно промыть водой и просушить.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При +20°С и относительной влажности 60-70%: до повторного нанесения: не менее 15 мин. полное, возможно последующее окрашивание: 24ч
РАСХОД	Пиленая древесина – 250-300г/м <sup>2</sup> Строганая древесина – 125-150 г/м <sup>2</sup>
ХРАНЕНИЕ	Хранить в плотно закрытой таре вдали от источников огня, тепла в прохладном защищенном от прямых солнечных лучей месте. Гарантийный срок хранения в оригинальной таре – 3 года со дня изготовления при температуре не выше 40°С. Допускается неоднократное замораживание продукта.
ЦВЕТ	Бесцветный (возможна колеровка водными красителями).
СОСТАВ	Водный раствор биоцидных веществ.
ФАСОВКА	0,5кг, 1кг, 3,5кг, 9кг.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»