

Краска Здоровый Дом ФАСАД масляно-алкидная для деревянных фасадов

База А, База С

- Для наружных и внутренних работ
- Содержит комплекс биоцидов, не требует предварительной обработки биозащитными средствами
- Содержит масло, создает высокоэластичное покрытие
- Усиленная формула с содержанием воска
- Отличная укрывистость
- Выделяет текстуру древесины
- Защищает от УФ-лучей
- Защищает от плесени и гнили

НАЗНАЧЕНИЕ	Краска Здоровый Дом ФАСАД предназначена для окраски и защиты пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, окон, дверей, перил и других внутри и снаружи помещений на срок до 8 лет. Образует покрытие, которое защищает поверхность от влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и других атмосферных воздействий. Содержит добавки для защиты древесины от плесени и гниения. Входящее в состав продукта льняное масло придает покрытию эластичность. Не подходит для окраски полов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Деревянные фасады, стены, потолки, двери, оконные рамы, перила, ограды. Не рекомендуется применять для окраски бревен.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. С ранее окрашенных поверхностей удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть специальным раствором (например, Отбеливателем древесины Здоровый Дом), затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением краску тщательно перемешать. Для однородного окрашивания больших площадей продукт одного цвета, но разных партий, необходимо смешать в одной емкости. Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3 слоя. Торцы древесины окрасить особенно тщательно. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуглянцевая.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха не более 85%: первого и всех последующих слоев, не менее 24 ч. При понижении температуры или повышении влажности время высыхания увеличивается. Продолжительность полного высыхания зависит от толщины слоя.
РАСХОД	Пиленная древесина 6-8 м2/л. Строганная древесина 8-12 м2/л. Фактический расход зависит от впитывающей способности или неровностей поверхности, способа нанесения, укрывистости выбранного цвета и может отличаться от заявленных показателей.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка средства при температуре ниже 0°C.

ЦВЕТ	Выпускается в базах А и С.
КОЛЕРОВКА	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или вручную универсальными колорантами. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Во избежание различий в оттенке используйте продукт одной партии или смешайте разные партии одного цвета в одной емкости.
ФАСОВКА	2,5л; 9л.
СОСТАВ	алкидная смола, модифицированное льняное масло, диоксид титана (для База А), микронизированные наполнители (кальцит, тальк), микронизированный воск, УФ-фильтр, биоцид, функциональные добавки, уайт-спирит.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»