

Краска ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КУХНИ И ВАННЫЕ ЛАКРА PROF IT

База А, База С

- Для внутренних работ
- Матовое влагостойкое покрытие
- Устойчивость к влажному истиранию:
база А - 3 класс по DIN EN 13300, база С - 2 класс по DIN EN 13300
- Отличная укрывистость и паропроницаемость
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях
- Компьютерная и ручная колеровка

НАЗНАЧЕНИЕ ТИП ПОВЕРХНОСТИ	Применяется для окраски для стен и потолков внутри помещений с умеренными эксплуатационными нагрузками. Для внутренних работ по окраске всех типов минеральных поверхностей (включая ранее окрашенные): бетон, цемент, кирпич, гипсокартон, штукатурка и пр., а также фанеры, ДВП, ДСП, деревянных поверхностей. Допускается нанесение на поверхности, оклеенные рулонными отделочными материалами (обои под покраску – бумажные, виниловые на бумажной и флизелиновой основе, стеклообои).
СВОЙСТВА	Акриловая белая матовая краска. Образует прочное паропроницаемое покрытие, выдерживающее влажную уборку (на минеральных поверхностях). Устойчивость к влажному истиранию: база А - 3 класс по DIN EN 13300, база С - 2 класс по DIN EN 13300. Обладает высокими декоративными свойствами, высокой укрывистостью и прочным сцеплением с основанием. Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой и чистой. При необходимости удалить остатки непрочного державшегося покрытия, зашпатлевать впадины и выбоины, после чего отшлифовать высохшую поверхность. Если поверхность окрашена масляной краской или эмалью, ее следует обработать шкуркой до шероховатости, затем удалить образовавшуюся пыль. Перед нанесением краски поверхность, особенно впитывающую и мелящую (штукатурка, гипс, гипсокартон, бетон и т.д.), необходимо обработать грунтовкой. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
НАНЕСЕНИЕ	Перемешать перед использованием. Во избежание различий в оттенке используйте продукты одной партии или предварительно смешивайте их перед использованием. Наносить 1-2 слоя кистью, валиком или распылителем. При нанесении кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем допускается разбавление водой не более 10% по объему.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. Для качественного нанесения краски рекомендуется использовать инструменты TOOLBERG.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°C и влажности воздуха 65%: от пыли – 1 ч, межслойная сушка – 1 ч, полное высыхание – 2 ч. Покрытие беречь от воды в течение суток после нанесения. Стойкость к мокрому истиранию: база А - 3 класс по DIN EN 13300, база С - 2 класс по DIN EN 13300 достигается через 2 недели при температуре (20±2) °C и влажности воздуха 60-70%. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. Минимальная температура нанесения: 12°C при влажности воздуха не более 80%.
РАСХОД	Расход (на однослойное покрытие): 1 кг ~ 7,5-7,7 м².
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре при температуре от 5°C до 35°C. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной

	плотно закрытой таре – 2 года со дня изготовления. Допускается транспортировка краски при температуре до минус 35°C. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0°C – не более месяца при условии, что число циклов замораживания/оттаивания будет не более 5. После размораживания и тщательного перемешивания при комнатной температуре восстанавливает потребительские свойства.
ЦВЕТ/КОЛЕРОВКА	База А – белый, база С – бесцветный. Краски базы А и С компьютерная (машинная) по системе PARADE. Краски базы А – колеровка вручную колерами PARADE для водных красок или универсальными колеровочными пастами. Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С – только для компьютерной (машинной) колеровки в насыщенные и темные тона.
ФАСОВКИ	База А - 3кг; 6кг; 14кг; 25кг, база С – 12 кг.
СОСТАВ	Водная дисперсия акрилового сополимера, диоксид титана (для базы А), микронизированный мрамор, гидроксиэтилцеллюлоза, вода, целевые добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»