Краска Здоровый Дом ФАСАД АКРИЛ

База А, База С, готовые цвета.

- **Для наружных и внутренних работ**
- **Кроющее покрытие**
- **Содержит комплекс биоцидов, не требует предварительной обработки биозащитными средствами**
- **Высокая степень укрывистости**
- **Сохраняет фактуру древесины**
- **Защищает от УФ-лучей**
- **Защищает от плесени и гнили**
- **Готовые цвета по RAL**

НАЗНАЧЕНИЕ	Эластичная акриловая краска Здоровый Дом ФАСАД АКРИЛ для деревянных фасадов предназначена для окраски и защиты пиленых и строганых, новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей: фасадов, дверей, перил и других внутри и снаружи помещений на срок до 10 лет. Образует покрытие, которое защищает поверхность от влаги, ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и других атмосферных воздействий. Содержит фунгициды для защиты древесины от плесени и гниения. Не рекомендуется для окраски полов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Деревянные фасады, стены, потолки, двери, перила, ограды. Краска подходит для нанесения на новые и ранее окрашенные водными красками поверхности.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность очистить от грязи, пыли и посторонних включений. С ранее окрашенных поверхностей удалить отслаивающуюся краску скребком и щеткой. Загрязнения и плесень смыть специальным раствором (например, Отбеливателем древесины Здоровый Дом), затем поверхность тщательно промыть чистой водой и высушить.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Перед применением средство тщательно перемешать. Для однородного окрашивания больших площадей продукт одного цвета, но разных партий, необходимо смешать в одной емкости. Наносить кистью, валиком или методом распыления на сухую, очищенную от загрязнений и пыли поверхность. Рекомендуется производить окраску вдоль волокон древесины. При внутренних работах рекомендуется наносить 1-2 слоя, при наружных 2-3 слоя. Торцы древесины окрасить особенно тщательно. Не проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков.
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	Полуматовая.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Влажность древесины должна быть ниже 30%. Во время окраски и высыхания температура воздуха должны быть выше 10°С, а относительная влажность воздуха ниже 85%. Не рекомендуется проводить работы при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей, сильного ветра и атмосферных осадков, а также в вечерние часы, во избежание конденсата росы.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Время высыхания при температуре 20°С и относительной влажности воздуха не более 85%: от пыли 1-2 часа, между слоями не менее 4 часов, полное 24 часа. При понижении температуры или повышения влажности время высыхания увеличивается. Продолжительность полного высыхания зависит от толщины слоя.
РАСХОД	По тщательно подготовленной поверхности в 1 слой до 12 м²/л.
ХРАНЕНИЕ	Хранить в оригинальной плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов, в местах, недоступных для детей при температуре от 5˚С до 35˚С. Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 3 года со дня изготовления. Допускается транспортировка средства при температуре до минус 35˚С. Продолжительность транспортировки при температуре ниже 0˚С не должна превышать 1 месяца, при условии, что число циклов замораживания-оттаивания не будет более 5. Продукт необходимо размораживать при комнатной температуре и тщательно перемешивать до получения однородной массы.
ЦВЕТ	Выпускается в базах А (Белый) и С, а также в готовых цветах: Слоновая кость RAL 1014, Бежевый RAL 1019, Синий RAL 5024, Хромовый зеленый RAL 6020, Графит RAL 7024, Серый RAL 7042, Шоколадно-коричневый RAL 8017.
КОЛЕРОВКА	Компьютерная колеровка PARADE (NCS, RAL и т.д.) или вручную универсальными колорантами или водно-дисперсионными колерами PARADE (применимо только для БАЗЫ А). Краска в базе А применяется как белая краска или для колеровки в светлые и пастельные тона. Краска в базе С используется только в колерованном виде. При окрашивании в яркие цвета желто-красной цветовой гаммы на базе С, рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Во избежание различий в оттенке используйте продукт одной партии или смешайте разные партии одного цвета в одной емкости.
ФАСОВКА	0,8л; 2,5л; 9л.
СОСТАВ	Акриловая дисперсия, диоксид титана, кальцит, тальк, этиленгликоль, функциональные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»