

## Эмаль ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ЛАКРА PROF IT

Быстросохнущая, всесезонная (-30°C)

- Для внутренних и наружных работ
- Надежно защищает бетон от механических нагрузок, значительно продлевает срок его эксплуатации
- Суперпрочное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям
- Повышенная износостойкость, низкая истираемость
- Выдерживает многократное мытье
- Всесезонная - применение при отрицательных температурах до -30°C
- Эксплуатация в интервале температур от -60°C до 60°C
- Быстро сохнет - 2 часа
- Колеровка компьютерная по системе PARADE или вручную
- Сертифицирована для применения в детских и лечебных учреждениях

НАЗНАЧЕНИЕ	Применяется для окраски бетонных, цементно-бетонных поверхностей (пол, стены) при наружных, а также внутренних работах в жилых помещениях, в помещениях с повышенными эксплуатационными нагрузками (производственные, складские, гаражные, торговые и др.) с целью создания высокопрочного износостойчивого покрытия, которое обеспечивает надежную защиту бетона от воздействия механических нагрузок и значительно продлевает срок его эксплуатации. Не использовать для поверхностей, постоянно погруженных в воду, а также подверженных воздействию агрессивных жидкостей и растворителей.
СВОЙСТВА	Износостойкая матовая эмаль для бетонных полов на основе синтетических смол. Образует суперпрочное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям. Обладает повышенной износостойкостью, низкой истираемостью, а также устойчивостью к действию воды, моющих средств, растворов солей, масел, бензина. Выдерживает многократное мытье без потери свойств. Возможно применение при отрицательных температурах до -30°C. Выдерживает эксплуатацию в интервале температур от -60°C до 60°C. Прогнозируемый срок службы покрытия – более 12 лет. Быстро сохнет – за 2 часа. Выпускается в двух базах, а также в готовых цветах. Имеет матовый блеск. База А – для использования в качестве белой эмали и для колеровки в светлые и пастельные тона. База С – только для компьютерной колеровки в темные или насыщенные тона.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой, не содержать цементного (известкового) молочка и жировых загрязнений. Очистку окрашиваемой поверхности от грязи и старого покрытия произвести с помощью скребков, щёток или шлифовальной машины. Очистку окрашиваемой поверхности от пыли произвести с помощью пылесоса или швабры. Окраска свежей цементной стяжки возможна не ранее, чем через 28 суток.
НАНЕСЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать до однородного состояния. При наличии на поверхности пленки ее следует удалить. Для исключения разнооттеночности материал одного цвета, но разных партий, необходимо смешать между собой. После перемешивания перед нанесением кистью или валиком материал выдерживают для удаления пузырьков воздуха. При загустевании или перед окраской пневмораспылителем разбавляется до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или толуолом. Не применять уайт-спирит, бензин! Разбавление производить постепенно, при перемешивании, растворитель добавлять небольшими порциями. Эмаль наносится равномерным слоем на поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Условия нанесения: температура воздуха от -30°C до 40°C, относительная влажность воздуха не выше 70%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3°C. Запрещается красить по влажной поверхности, во время осадков и тумана. После использования продукта пустую укупоренную тару удаляют на бытовую свалку.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель. После завершения работ инструмент промыть ксилолом или сольвентом.

<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	<p>При температуре 20°C и влажности 65%: 2 часа, по полу можно ходить – через 6-8 часов, полное формирование износостойкого покрытия – 3-5 дней. Последующий слой наносить в течение 16-20 часов или через 3-5 дней после нанесения предыдущего.</p> <p>При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания и время формирования износостойкого покрытия увеличивается.</p> <p>Время высыхания / минимальное время выдержки до следующего слоя:          При температуре 0°C: 6 часов, ходить по полу можно через 15 часов.          При температуре -15°C: 10 часов, ходить по полу можно через 24 часа.          При температуре -30°C: 24 часа, ходить по полу можно через 48 часов.</p>
<b>РАСХОД</b>	(на 1 слой): 8-10 м2/кг в зависимости от цвета, способа нанесения и типа поверхности.
<b>ХРАНЕНИЕ</b>	Срок годности, гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре - 3 года со дня изготовления, указанного на упаковке. Хранить в тщательно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня и нагревательных приборов. Допускается хранение и транспортировка при температуре ниже 0 °С. Остатки продукта не сливать в канализацию, водоёмы и на землю.
<b>ФАСОВКИ</b>	0,8кг; 1,7кг; 2,8кг; 15кг
<b>ЦВЕТОВАЯ ГАММА</b>	<p>База А белый Ral 9003,          База С бесцветный          серое окно Ral 7040          галечный серый RAL 7032          оксид красный RAL 3009</p>
<b>КОЛЕРОВКА</b>	Компьютерная (машинная) по системе PARADE или вручную (только база А) универсальными колеровочными пастами.
<b>СОСТАВ</b>	Синтетические смолы, износостойкие наполнители, модифицированный воск, пигменты, функциональные добавки, ароматические растворители.
<b>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</b>	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»