

Грунт-эмаль ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 ЛАКРА алкидно-уретановая

Гладкая

- Для наружных и внутренних работ
- Алкидно-уретановая основа
- Образует глянцевое износостойкое покрытие с высокими защитными свойствами
- Высокая стойкость к атмосферным воздействиям и мытью
- Хорошая адгезия к металлу
- Популярная цветовая гамма
- Морозостойкая

НАЗНАЧЕНИЕ	Для защиты и окраски как чистых, так и ржавых или частично прокорродированных металлических поверхностей с толщиной плотной ржавчины до 0,1 мм.
СВОЙСТВА	Высококачественная грунт-эмаль на алкидно-уретановой основе, сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и декоративной эмали. После высыхания образует глянцевое покрытие, устойчивое к механическим и атмосферным воздействиям. Для наружных и внутренних работ.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Ржавые металлические поверхности очистить от рыхлой ржавчины, пыли, грязи, отслаивающегося старого покрытия, при необходимости обезжирить. Поверхности, ранее окрашенные алкидными или масляными красками, зачистить до матового состояния, проверить на совместимость и прочность. Для этого рекомендуется сделать пробное окрашивание. В случае отслоения старого покрытия, его необходимо удалить. При окраске цветных металлов, оцинкованных, гальванизированных поверхностей необходимо нанести грунтовку для цветных металлов.
НАНЕСЕНИЕ	Не наносить в дождливую или жаркую погоду. Перед применением грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости или перед окраской пневмораспылителем, грунт-эмаль разбавить до рабочей вязкости уайт-спиритом или сольвентом. Рекомендуется наносить грунт-эмаль в сухую погоду при температуре до 30°C в 1-2 слоя с промежуточной сушкой.
ИНСТРУМЕНТ	Кисть, валик, распылитель.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	при температуре 20°C и относительной влажности 70%: Время полного высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 65% составляет 10 часов, межслойная сушка не менее 3 часов. При понижении температуры и увеличении влажности срок высыхания увеличивается.
РАСХОД	На однослойное покрытие: распылителем — 11-12,5 м²/кг; валиком — 10–11 м²/кг; кистью — 8,3-10 м²/кг.
ХРАНЕНИЕ	Гарантийный срок хранения, срок годности – 2 года со дня изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников огня, тепла и нагревательных приборов. Допускается транспортировка и хранение при температуре ниже 0°C.
МАССА НЕТТО	0,8кг; 1,7кг; 15кг.
ЦВЕТ	Красно-коричневый, черный, серый, белый, голубой, зеленый, желтый, RAL 8017 шоколадно-коричневый, RAL 5005 сигнально синий, RAL 6005 зеленый мох, красный, графит.
СОСТАВ	Синтетические смолы, органические растворители, пластификатор, антикоррозионные пигменты, специальные добавки.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ»